

ProRox SL 920



Oude naam: ROCKWOOL Flexiboard

Productbeschrijving

ProRox SL 920 is flexibele steenwolplaat. Op aanvraag leverbaar met een eenzijdige bekleding van glasvezelversterkte aluminiumfolie (Alu) of glasvlies.

Toepassing

ProRox SL 920 is geschikt voor de thermische isolatie van horizontale en verticale wanden.

Producteigenschappen

	Prestatie											Norm
Warmtegeleidingscoëfficiënt	T (°C)	50	100	150	200	250	300					EN 12667
	λ (W/mK)	0,042	0,054	0,069	0,086	0,106	0,131					
Maximum Service Temperature	300 °C Bij aluminiumfolie de gebruikstemperatuur hiervan beperken tot 80 °C											EN 14706
Reactie bij brand	Euroklasse A1											EN 13501-1
Densiteit (nominaal)	39 kg/m³											EN 1602
Waterabsorptie	< 1 kg/m²											EN 1609
Dampdiffusieweerstandsfactor	μ = 1											EN 14303
	Sd > 200 m (indien aluminiumfolie bekleed)											EN 12086
Luchtstromingsweerstand	> 10 kPa.s/m²											EN 29053
Designation code	MW EN 14303-T4(T3 als t<60)-ST(+)300-WS1											EN 14303
	MW EN 14303-T4(T3 als t<60)-ST(+)300-WS1-MV2 (voor aluminiumfolie aan buitenzijde)											

