

ProRox SL 960



Oude naam: ROCKWOOL 233

Productbeschrijving

ProRox SL 960 is een harde steenwolplaat.

Toepassing

ProRox SL 960 is speciaal geschikt voor de thermische en akoestische isolatie van constructies in het lagere temperatuursbereik.

Producteigenschappen

	Prestatie												Norm
Warmtegeleidingscoëfficiënt	T [°C]	50	100	150	200	250	300	350	400	500			EN 12667
	λ [W/mK]	0,039	0,045	0,052	0,060	0,071	0,081	0,094	0,107	0,140			
Maximum Service Temperature	500 °C Bij aluminiumfolie de gebruikstemperatuur hiervan beperken tot 80 °C												EN 14706
Reactie bij brand	Euroklasse A1												EN 13501-1
Densiteit (nominaal)	100 kg/m³												EN 1602
Waterabsorptie	< 1 kg/m²												EN 1609
Dampdiffusieweerstandsfactor	μ = 1 Sd > 200 m (indien aluminiumfolie bekleed)												EN 14303 EN 12086
Luchtstromingsweerstand	> 60 kPa.s/m²												EN 29053
Designation code	MW EN 14303-T4(T3 als t<60)-ST(+)-500-WS1												EN 14303
	MW EN 14303-T4(T3 als t<60)-ST(+)-500-WS1-MV2 (voor aluminiumfolie aan buitenzijde)												

